

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 10 月 7 日 (07.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/085528 A1

- (51) 国際特許分類: C08J 9/16, 9/232 (74) 代理人: 野河 信太郎 (NOGAWA, Shintaro); 〒5300047 大阪府大阪市北区西天満 5 丁目 1-3 南森町パークビル Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/003854 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (22) 国際出願日: 2004 年 3 月 22 日 (22.03.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願 2003-082973 2003 年 3 月 25 日 (25.03.2003) JP (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 積水化成工業株式会社 (SEKISUI PLASTICS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5300047 大阪府大阪市北区西天満 2 丁目 4 番 4 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松村 英保 (MATSUMURA, Hideyasu) [JP/JP]; 〒5240022 滋賀県守山市守山 4-1-14-203 Shiga (JP). 筒井 恭孝 (TSUTSUI, Yasutaka) [JP/JP]; 〒5280056 滋賀県甲賀郡水口町泉 1 2 5 9 Shiga (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: EXPANDABLE RESIN BEADS OF STYRENE-MODIFIED, STRAIGHT -CHAIN, AND LOW-DENSITY POLY-ETHYLENE, PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF, PRE-EXPANDED BEADS, AND FOAMS

(54) 発明の名称: スチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子、その製造方法、予備発泡粒子及び発泡成形体

(57) Abstract: Expandable resin beads of styrene-modified, straight -chain, and low-density polyethylene, which comprise both a base resin obtained by blending a non-crosslinked, straight-chain, and low-density polyethylene resin component with a polystyrene resin component in an amount exceeding 300 parts by weight and up to 1000 parts by weight per 100 parts by weight of the polyethylene resin component and a volatile foaming agent and in which the base resin contains 2 to 40 wt% of a gel consisting of a graft polymer composed of the low-density polyethylene resin component and the polystyrene resin component.

(57) 要約: 本発明によれば、無架橋で直鎖状の低密度ポリエチレン系樹脂成分 100 重量部に対して、300 重量部を超え 1000 重量部以下のスチレン系樹脂成分を含有する基材樹脂と揮発性発泡剤とを含み、前記低密度ポリエチレン系樹脂成分と前記ポリスチレン系樹脂成分とのグラフト重合体からなるゲル分が該基材樹脂中に 2~40 重量%含まれているスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子が提供される。

明細書

スチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子、その製造方法、予備発泡粒子及び発泡成形体

5

技術分野

本発明は、スチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子、その製造方法、予備発泡粒子及び発泡成形体に関する。

10. 背景技術

一般にポリエチレン系樹脂の発泡体は、弾性が高く、耐油性、耐衝撃性に優れているので、包装資材として使用されている。しかし、剛性が低く圧縮強度が弱い等という短所を有している。一方、ポリスチレン系樹脂の発泡体は、剛性には優れているが、脆いという短所を有している。

15 このような欠点を改良する方法として、特公昭51-46138号公報、特開昭62-59642号公報では、ポリエチレン系樹脂にスチレンモノマーを含浸させて重合を行い、スチレン改質ポリエチレン系樹脂発泡粒子を得る方法が提案されている。

20 これらの方法で用いられるポリエチレン系樹脂としては、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、エチレン酢酸ビニル共重合体等がほとんどで、ポリエチレンを架橋することで成形性の向上や成形体の物性を向上させる場合が多い。架橋により気泡膜の強度は高くなり、発泡成形時の張力が増すため気泡膜の破れがなくなり、高発泡倍率化も可能となる。

その結果、外観良好な発泡成形体を得られ、発泡成形体の衝撃強度も強めることができる。しかし、この方法では、あらかじめ架橋させたポリエチレ

25

ンを使用するか、スチレンモノマーの重合が終わった時点で温度を更に上げ、ポリエチレンを架橋させる架橋工程を設ける必要があった。

また、これらの問題を解決するため特許第2668384号では、無架橋で直鎖状の低密度ポリエチレン系樹脂粒子100重量部、ビニル芳香族モノマー5～300重量部及び該モノマー100重量部に対して1～3重量部の重合開始剤を水性媒体中に分散させ、得られた水性懸濁液を、前記モノマーの重合が実質的に起こらない温度に加熱して前記モノマーを前記ポリエチレン系樹脂粒子の内部及び表面に含浸せしめた後、上記水性懸濁液の温度を上昇させて前記モノマーの重合を行い、ビニル芳香族重合体をポリエチレン中にミクロ分散させることで、剛性及び耐衝撃性に優れた改質ポリエチレン系樹脂発泡成形体を得る方法が提案されている。

この特許の実施例では融点が122℃の直鎖状低密度ポリエチレン系樹脂粒子にスチレンモノマーを加えた後、115℃で重合を行うことが示されている（なお、この特許の実施例では、融点が明記されていないが、本発明の発明者等は、実施例に記載された樹脂粒子の商品名から、樹脂粒子が上記融点を示すことを確認している）。この温度で重合した場合、スチレンモノマーのポリエチレン鎖へのグラフト重合が起こりやすい。その結果として、得られる樹脂は、架橋はしていないもののポリエチレン鎖へのポリスチレンのグラフト重合が起こり、良好な発泡成形体を得ることができる。ここで、グラフト重合体とは、ゲル分中にポリスチレンが存在するゲルをいい、架橋体は、ポリスチレンが実質的に存在しないゲルをいう。

しかし、ポリエチレン100重量部に対するスチレンモノマーの量は5～300重量部であり、300重量部を超えるスチレンモノマーを含有させると、ポリスチレンの重合体粉末が多数生成するという問題があった。

更に、スチレンモノマーをポリエチレン系樹脂粒子に含浸重合させて得ら

- れる樹脂に揮発性発泡剤を含有させ、加熱成形して発泡成形体を得る場合、発泡成形体の衝撃強度を高め、また発泡成形体を加熱した場合の寸法変化を小さくする、言い換えると耐熱性をもたせたり、剛性を更に高めたりするには、ポリエチレンを架橋させる必要があった。しかし、架橋させるには、架橋剤の使用や製造工程が増えることによるコストアップの問題があった。
- 5 橋剤の使用や製造工程が増えることによるコストアップの問題があった。

このようなことから、ポリエチレンに対するスチレンモノマーの比率を広く変化させることができ、しかも十分な強度を有する発泡成形体を提供できるスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子の開発が期待されている。

10

発明の開示

本発明は、ポリエチレン系樹脂の本来の性質である優れた耐衝撃性を保ちつつ、剛性を改良し、更に加熱時の寸法安定性にも優れた発泡成形体を、ポリエチレン鎖を架橋することなく得ることを目的とする。

- 15 本発明の発明者等は、上記目的を実現するため鋭意研究を重ねた結果、ポリエチレンとして直鎖状低密度ポリエチレン系樹脂を選択し、該樹脂にスチレン系モノマーを含浸重合させる際、重合開始剤の種類及び用量の選択及び重合温度を制御することにより、スチレンのポリエチレン鎖へのグラフト重合等に由来するゲル分の量を制御し、耐衝撃性、剛性、耐熱性等の物性を満足する発泡成形体を与えうるスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子を得られることを見だし本発明に至った。
- 20 足する発泡成形体を与えうるスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子を得られることを見だし本発明に至った。

- かくして、本発明によれば、分散剤を含む水性懸濁液中に、無架橋で直鎖状の低密度ポリエチレン系樹脂粒子100重量部と、スチレン系モノマー300～300重量部と、前記スチレン系モノマー100重量部に対して0.1
- 25 ～0.9重量部の重合開始剤とを分散させる工程と、

前記スチレン系モノマーが実質的に重合しない温度に加熱して前記スチレン系モノマーを前記低密度ポリエチレン樹脂粒子に含浸させる工程と、

前記低密度ポリエチレン系樹脂粒子の融点を $T^{\circ}\text{C}$ としたとき、 $(T-8)^{\circ}\text{C}$ を超え、かつ $(T+1)^{\circ}\text{C}$ 未満の温度で、前記スチレン系モノマーの第1
5 の重合を行う工程と、

重合転化率が80～99.9%に達したときに、スチレン系モノマーと、スチレン系モノマー100重量部に対して0.1～0.9重量部の重合開始剤とを加え、前記ポリエチレン系樹脂粒子の融点を $T^{\circ}\text{C}$ としたとき、 $(T-15)^{\circ}\text{C}$ を超え、かつ $(T+5)^{\circ}\text{C}$ 未満の温度で、前記スチレン系モノマー
10 の第2の重合を行う工程（但し、低密度ポリエチレン系樹脂粒子100重量部に対して、第1の重合と第2の重合で使用するスチレン系モノマーの合計が300重量部を超え1000重量部以下）と、

重合中もしくは重合終了後に揮発性発泡剤を含浸させる工程を、この順で含むことにより、全樹脂成分中に2～40重量%のグラフト重合体からなる
15 ゲル分を含むスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子を製造する方法が提供される。

また、本発明によれば、無架橋で直鎖状の低密度ポリエチレン系樹脂成分100重量部に対して、300重量部を超え1000重量部以下のスチレン系樹脂成分を含有する基材樹脂と揮発性発泡剤とを含み、前記低密度ポリエ
20 チレン系樹脂成分と前記ポリスチレン系樹脂成分とのグラフト重合体からなるゲル分が該基材樹脂中に2～40重量%含まれているスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子が提供される。

更に、本発明によれば、上記スチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子を予備発泡させて得られた嵩密度 $20\sim 200\text{ kg/m}^3$ の予
25 備発泡粒子が提供される。

また、本発明によれば、上記予備発泡粒子を発泡成形させて得られた密度 $20 \sim 200 \text{ kg/m}^3$ の発泡成形体が提供される。

発明を実施するための最良の形態

- 5 まず、本発明の製造方法によって得られるスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子（以下、発泡性樹脂粒子と称する）は、無架橋で直鎖状の低密度ポリエチレン系樹脂成分及びポリスチレン系樹脂成分を含有する基材樹脂と揮発性発泡剤とを含む。

- 10 本発明において使用される無架橋で直鎖状の低密度ポリエチレン系樹脂成分（以下、単にポリエチレン系樹脂成分と称する）は、エチレンと α -オレフィンとの共重合体が挙げられる。

- 15 α -オレフィンとしては1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、3, 3-ジメチル-1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン、4, 4-ジメチル-1-ペンテン、1-オクテン等が挙げられる。この内、1-ブテン、1-ヘキセンが好ましい。

エチレンと α -オレフィンとの構成比は、所望する物性に依じて適宜変化してもよいが、 $1 : 0.01 \sim 0.1$ （重量比）の範囲であることが好ましい。なお、低密度とは、 $0.910 \sim 0.925 \text{ g/ml}$ の範囲を意味する。

- 20 また、本発明の目的とする効果を阻害しない範囲で、架橋及び／又は分岐鎖を有する低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、エチレン・プロピレン共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合体、エチレン・アクリル酸共重合体、これら2種以上を併用してもよい。

- 25 ポリスチレン系樹脂成分は、例えば、スチレン、 α -メチルスチレン、ビニルトルエン、クロロスチレン等のモノマー由来の樹脂成分が挙げられる。

ポリスチレン系樹脂成分の量は、ポリエチレン系樹脂成分 100 重量部に対して 300 重量部を超え、1000 重量部以下、好ましくは 300 重量部を超え、900 重量部以下である。

- また、300 重量部を超えるポリスチレン系樹脂成分を均一に含む発泡性樹脂粒子は、従来法で得ることは困難であるが、本発明では得ることができる。更に、1000 重量部を超える場合、ポリエチレン系樹脂成分の弾性が高く、耐油性、耐衝撃性が良好であるという特性が発現し難い。また、ポリエチレン系樹脂成分の内部にスチレンが十分に吸収されず、スチレン自体が単独で重合するため、多量の重合体粉末を発生することとなる。
- 5 揮発性発泡剤としては、例えば、プロパン、ブタン、イソブタン、ペンタン、イソペンタン、シクロペンタン、ヘキサン等の炭化水素を単独もしくは 2 種以上混合して用いることができる。

- 発泡剤の含有量は、発泡性樹脂粒子を構成する樹脂成分（ポリエチレン系樹脂成分及びポリスチレン系樹脂成分の合計）100 重量部に対して、5～
- 15 10 重量部であることが好ましい。

- 更に、本発明では、ポリエチレン系樹脂成分とポリスチレン系樹脂成分とのグラフト重合体からなるゲル分が、発泡性樹脂粒子の基材樹脂中に 2～40 重量%（ゲル分率）含まれる。ここで、ゲル分がグラフト重合体であることは、ゲル分中にポリスチレンが存在するか否かを判断基準とし、本発明では、ゲル分中にポリスチレンが 10 重量%以上存在する場合をグラフト重合体であるとする。なお、ゲル分中のポリスチレン量の測定方法は、実施例に記載する。
- 20

- ゲル分率が 2 重量%未満の場合、衝撃強度や加熱時の成形体の寸法変化等の改善が十分でないため好ましくない。一方、40 重量%を超えた場合、気泡膜強度が高すぎるため、成形時の伸びが悪くなり、発泡成形体の外観が劣
- 25

るため好ましくない。より好ましいゲル分率は、5～35重量%である。

また、発泡性樹脂粒子は、粒子の長さをL、平均径をDとした場合の L/D が0.6～1.6である円筒状ないしは略球状であり、平均粒子径が0.3～2.0mmであることが好ましい。

- 5 L/D が0.6以下ないしは1.6以上のように扁平度が大きい場合は、スチレン改質発泡性樹脂粒子として予備発泡し、金型に充填して発泡成形体を得る際の金型への充填性が悪くなるため好ましくない。

また形状は、充填性をよくするには略球状がより好ましい。

- 10 平均粒子径は0.3mm未満の場合、発泡剤の保持性が低くなり、低密度化が困難となるため好ましくない。2.0mmを超える場合、充填性が悪くなるだけでなく、発泡成形体の薄肉化も困難となるため好ましくない。

次に、本発明の発泡性樹脂粒子の製造方法を説明する。

- 15 ポリエチレン系樹脂粒子100重量部に対するスチレン系モノマーが、300重量部を超える場合、1段階の含浸では、ポリスチレンの重合体粉末が多くなる傾向にある。重合体粉末の発生を極力少なくするために、以下のよう
- 15 スチレン系モノマーを2段階に分けてポリエチレン系樹脂粒子に含浸させる。

- まず、ここで使用するポリエチレン系樹脂粒子は、粒子の長さをL、平均径をDとした場合の L/D が0.6～1.6である円筒状ないしは略球状で
- 20 あり、平均粒子径が0.2～1.5mmであることが好ましい。 L/D が0.6以下ないしは1.6以上のように扁平度が大きい場合は、スチレン改質発泡性樹脂粒子として予備発泡させ、金型に充填して発泡成形体を得る際の金型への充填性が悪くなるため好ましくない。また形状も充填性をよくするには略球状がより好ましい。平均粒子径は0.2mm未満の場合、発泡剤の
- 25 保持性が低くなり、低密度化が困難となるため好ましくない。1.5mmを

超える場合、充填性が悪くなるだけでなく、発泡成形体の薄肉化も困難となるため好ましくない。

水性懸濁液を構成する水性媒体としては、水、水と水溶性溶媒（例えば、低級アルコール）との混合媒体が挙げられる。

- 5 分散剤としては、特に限定されず、公知のものをいずれも使用することができる。具体的には、リン酸カルシウム、ピロリン酸マグネシウム、ピロリン酸ナトリウム、酸化マグネシウム等の難溶性無機物等が挙げられる。

- 重合開始剤としては、一般にスチレン系モノマーの懸濁重合開始剤として用いられているものが使用できる。但し、重合開始剤の種類に応じてゲル分の発生率が異なる。たとえば、水素引き抜き効果の比較的強い、 α -ブチルパーオキシベンゾエート、ジクミルパーオキサイド、 α -ブチルパーオキシ-2-エチルヘキシルカーボネート、2,5-ジメチル-2,5-ジ- α -ブチルパーオキシヘキサン等を用いるとゲル分は多くなる。水素引き抜き効果の比較的弱い、 α -ブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート、 α -ブチルパーオキシアセテート、2,2-ジ- α -ブチルパーオキシブタン等を用いるとゲル分は少なくなる。これらの重合開始剤は、所望するゲル分率に応じて、単独もしくは2種以上を併用してもよい。
- 10
- 15

- 重合開始剤の使用量は、スチレン系モノマー100重量部に対して、0.1~0.9重量部が好ましく、0.2~0.5重量部がより好ましい。0.1重量部未満ではスチレンの重合がスムーズに行われず、その結果、樹脂粒子のポリスチレンとポリエチレンの混合の均一性を損ない、重合体粉末の生成も多くなり好ましくない。0.9重量部を超える重合開始剤の使用は、ポリスチレン系樹脂の分子量を低くする。
- 20

- また、良好な物性を得るためには、ポリスチレン系樹脂成分の分子量は20万~40万程度が好ましいが、0.9重量部を超える量ではこれを下回る
- 25

ものしか得られない。

第1の重合時に使用されるスチレン系モノマーの量は、ポリエチレン系樹脂粒子100重量部に対して、30～300重量部の範囲内である。30重量部未満の場合はポリエチレン中へのスチレン系モノマーの含浸が均一でなくなり好ましくない。また、300重量部を超えると、スチレン系モノマー由来の重合体粉末が発生しやすくなる。

次に、得られた分散液をスチレン系モノマーが実質的に重合しない温度に加熱してスチレン系モノマーをポリエチレン系樹脂粒子に含浸させる。

ポリエチレン系樹脂粒子内部にスチレン系モノマーを含浸させる時間は30分～2時間が適当である。十分に含浸させる前に重合が進行すると、ポリスチレンの重合体粉末を生成してしまうからである。前記モノマーが実質的に重合しない温度とは、高い方が含浸速度を速めるには有利であるが、重合開始剤の分解温度を考慮して決定する必要がある。

更に、前記ポリエチレン系樹脂粒子の融点を $T^{\circ}\text{C}$ としたとき、 $(T-8)$ ～ $(T+1)^{\circ}\text{C}$ の温度で、前記スチレン系モノマーの第1の重合が行われる。 $(T-8)^{\circ}\text{C}$ より低い又は $(T+1)^{\circ}\text{C}$ より高い温度の場合、グラフト重合が十分起こらない。

次に、重合転化率が80～99.9%に達したときに、スチレン系モノマーと、スチレン系モノマー100重量部に対して0.1～0.9重量部の重合開始剤とを加え、前記ポリエチレン系樹脂粒子の融点を $T^{\circ}\text{C}$ としたとき、 $(T-15) \sim (T+5)^{\circ}\text{C}$ の温度とすることで、前記低密度ポリエチレン系樹脂粒子への前記スチレン系モノマーの含浸と第2の重合とが行われる。但し、低密度ポリエチレン系樹脂粒子100重量部に対して、第1の重合と第2の重合で使用するスチレン系モノマーの合計は、300重量部を超え1000重量部以下である。

重合転化率が80%に達していれば、300重量部を超えるスチレン系モノマーを添加した時、ポリエチレン系樹脂粒子中に速やかに含浸及び重合が行われるため、ポリスチレンの重合体粉末の発生を抑えることができる。重合転化率が99.9%を超えると、添加されたスチレン系モノマーは含浸されにくくなり、重合速度も低下するため重合体粉末の発生を抑えにくくなる。

2回目のスチレン系モノマーと重合開始剤とを含む混合液の添加方法は、連続的でも断続的でもよいが、重合体粉末の生成を防ぐためには、ポリエチレン系樹脂粒子内部への含浸と重合を、ほぼ同時に行うことが好ましい。比較的高い温度での重合であるため、あまり添加速度が速いと含浸される前に重合が進んでしまうため好ましくない。極端に遅い添加速度は重合を妨げるため好ましくない。例えば、添加速度は、300~1000重量部を添加するのに3~5時間である。

また、第2の重合の重合温度を $(T-8) \sim (T+1)^{\circ}\text{C}$ の範囲とすれば、グラフト重合をより効率よく起こすことができるので好ましい。

最後に、重合中もしくは重合終了後の樹脂粒子に揮発性発泡剤を含浸させることによって発泡性樹脂粒子を得ることができる。この含浸は、それ自体公知の方法により行うことができる。例えば、重合中での含浸は、重合反応を密閉式の容器中で行い、容器中に揮発性発泡剤を圧入することにより行うことができる。重合終了後の含浸は、密閉式の容器中で、揮発性発泡剤を圧入することにより行われる。含浸を密閉式の容器中で行いさえすれば、重合用の容器は密閉式の容器でなくてもよい。

上記のようにして得られた本発明の発泡性樹脂粒子は、公知の方法で所定の嵩密度（例えば、 $20 \sim 200 \text{ kg/m}^3$ ）に予備発泡させることで予備発泡粒子とすることができる。嵩密度の測定法は、実施例に記載する。

更に、予備発泡粒子を金型内に充填し、再度加熱して予備発泡粒を発泡させながら、発泡粒子同士を熱融着させることで、発泡成形体を得ることができる。

- 加熱用の媒体は、水蒸気が好適に使用される。発泡成形体の密度は20～
5 200 kg/m³が好ましい。20 kg/m³より低密度にすると十分な強度が得られにくく、200 kg/m³より高密度では軽量化ができないことや、ポリエチレン発泡成形体の特徴のひとつである弾性等が十分に発揮できない場合があるため好ましくない。

- 得られた発泡成形体は強靱であり、衝撃強度に優れたものである。また、
10 スチレンでの改質により剛性も高い。

- 発泡成形体の落球衝撃値は85 cm以上であることが好ましい。落球衝撃値が85 cm未満の成形体でも使用することは可能であるが、85 cm以上であれば割れ欠けを嫌う物や重量部品の梱包材等への使用も可能となる。より好ましい落球衝撃値は、90 cm以上である。落球衝撃値の測定法は、実
15 施例に記載する。

本発明の発泡成形体は、種々の用途に使用できるが、特に自動車内装材、バンパー内部に装着されるエネルギー吸収材、重量物の梱包材等に好適に使用できる。

実施例

- 20 以下、実施例及び比較例により本発明を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。なお、実施例及び比較例中の各種値の測定方法を下記する。

(ゲル分率の測定)

- ゲル分率の測定にあたっては、樹脂粒子の試料を計量し、フラスコに入れ
25 、トルエン100 mlを加えた後、130℃のオイルバス中にて24時間か

けて溶解させる。オイルバスより取り出した後、直ちに80メッシュ（φ0.12mm）の金網にて濾過し、金網上に残った沸騰トルエンに不溶の試料と金網とを130℃のオープン中に1時間放置してトルエンを除去し、残った固形物の重量を測定する。ゲル分率は次式で求められる。

5

$$\frac{\text{残った固形物の重量}}{\text{試料重量}} \times 100 = \text{ゲル分 (重量\%)}$$

残った固形物を約200μg精秤し、強磁性金属体（パイロヒール：日本分析工業社製）に圧着するように包み、熱分解装置キューリーポイントパイロライザーJHP-3型（日本分析工業社製）を用いて分解生成物を発生させた。分解生成物を、ガスクロマトグラフAuto System（パーキンエルマー社製）を用いて分析し、分析結果からポリスチレン量を算出した。その分析条件は、590℃の熱分解温度-5set、オープン温度280℃、ニードル温度300℃で、カラムはDB-5（0.25μm×φ0.25mm×30m J&W社製）を用いた。カラム温度条件は、50℃（1分）→昇温10℃/分→100℃→昇温40℃/分→320℃（3.5分）で、キャリアーガスHe、キャリアー流量1ml/分、カラム入口圧力12psi、入口温度300℃、検出器温度300℃、検出器FIDとした。定量は標準試料に旭化成社製ポリスチレン樹脂QC254を用いた絶対検量線法による。

なお、ポリスチレン量が10重量%以上の場合、ゲル分が架橋体でなく、グラフト重合体からなると判断した。

（粉末量の測定）

粉末量の測定にあたっては、まず、重合スラリーサンプルを、上部に35メッシュの金網を貼り付けた通水孔を有するポリビーカーに約1000g計

量する。これに洗浄水約 6 リットルを徐々に流し込み、上部通水孔から流れ出た液を採取する。この液をガラス繊維ろ紙 (GA-100) で濾過し、60℃のオーブン中で 3 時間乾燥させた後、乾いた重合体粉末の重量を測定する。また、洗浄後のスラリーサンプルに残っている樹脂も乾燥させてその重量

5 量を測定し、下式により粉末量を求める。

$$\frac{\text{粉末樹脂重量 (g)}}{\text{乾燥樹脂重量 (g)}} \times 100 = \text{粉末量 (重量\%)}$$

(樹脂粒子中のポリスチレン樹脂成分の分子量の測定)

10 重合体の平均分子量 (Mw) は、GPC (Gel Permeation Chromatography) によって以下の条件で測定した。

測定装置：東ソー社製 高速 GPC 装置 HLC-8020

カラム：積水ファインケミカル社製 HSG-60S×2本 HSG-40H×1本 HSG-20H×1本

15 測定条件：カラム温度：40℃

移動相：THF (テトラヒドロフラン)

流量：1.0 ml/分

注入量：500 ml

検出器：東ソー社製 RID-6A

20 試料の分子量測定：試料の分子量測定に当たっては、該試料の有する分子量分布が、数種の単分散ポリスチレン標準試料により作成された分子量の対数とカウンド数からなる検量線が、直線となる範囲内に包含される測定条件を選択した。

また、本発明において、ポリスチレンの検量線は、重量平均分子量が 2.

25 74×10^3 、 1.91×10^4 、 1.02×10^5 、 3.55×10^5 、2.

8.9×10^6 、 4.48×10^6 である東ソー社製の6個のポリスチレン標準試料（TSKスタンダードポリスチレン）を用いて作製した。

（嵩密度の測定）

JIS K 6911:1995「熱硬化性プラスチック一般試験方法」

- 5 記載の方法に準拠して測定した。具体的には、見かけ密度測定器により予備発泡粒子をメスシリンダー内に自然落下させ、その重量を測定し、次式により算出する。

嵩密度 (kg/m^3) = 重量 (kg) / メスシリンダー内の粒子容積 (m^3)

（発泡成形体密度の測定）

- 10 発泡成形体密度は、JIS A 9511:1995「発泡プラスチック保温板」記載の方法で測定した。

（圧縮強度の測定）

圧縮強度は、JIS A 9511:1995「発泡プラスチック保温材」記載の方法により測定した。すなわち、テンシロン万能試験機UCT-10

- 15 T（オリエンテック社製）を用いて、試験体サイズは $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}$ で圧縮速度を $10 \text{ mm}/\text{分}$ として5%圧縮時の圧縮強度を測定した。

（衝撃強度の測定）

- 衝撃強度の測定にあたっては、まず、発泡成形体を、 $215 \times 40 \times 20 \text{ mm}$ の大きさにカットしたサンプルを作製した。次にこのサンプルを、 15
20 5 mm のスパンで配置された一対の保持部材上に載置した後、両保持部材の中間位置でかつサンプルの幅方向の中心位置に、所定の高さから重さ 321 g の鋼球を落下させて、サンプルの破壊の有無を確認した。

この試験は、鋼球を落下させる高さを変えて繰り返し行い、サンプルが破壊された高さの最低値を落球衝撃値として、衝撃強度を評価した。従って、

- 25 値の高いほど、衝撃強度は高くなる。

(加熱寸法変化率の測定)

長さ400mm、幅300mm、厚み16mmの平板形状の発泡成形体を成形金型から取り出し、温度23℃、+相対湿度50%の恒温恒湿室(JIS-K7100の標準温湿度状態)に24時間放置した後、この発泡成形体の中央部から上下面が平行で正形状の平板(長さ150mm、巾150mm、厚み16mm)を切り出し、その中央部に縦及び横方向にそれぞれ互いに平行に3本の直線を50mm間隔になるように記入して、JIS-K6767に従う試験片とした。この試験片の寸法(加熱前寸法:L1)を測定した後、80℃に保った熱風循環式乾燥機の中に水平に置き、168時間加熱した後に取り出し、再び恒温恒湿室に1時間放置し、試験片の寸法(加熱後寸法:L2)を測定した。加熱試験の前後における寸法測定はJIS-K6767に従って行い、寸法変化率は次の式に従って求めた。

$$\text{寸法変化率(\%)} = (L2 - L1) \times 100 / L1$$

(但し、L1は、型内成形後に23℃、相対湿度50%で24時間放置された発泡成形体から得られた試験片の寸法、L2は該成形体を80℃で168時間加熱した後の試験片の寸法である)

なお、寸法とは、発泡成形体から得られた試験片に記入した縦横それぞれ3本の直線の長さの平均値である。

寸法変化率が0.5%以下であるものを耐熱性有と評価する。

20 実施例1

(ポリエチレン系樹脂粒子の作製)

直鎖状低密度ポリエチレン(エチレン・ヘキセン共重合体、メルトインデックス1.0g/10分、密度0.921g/ml、融点126℃)を押出機にて造粒し、 $L/D=0.9$ 、平均粒径が0.8mmの略球状のポリエチレン系樹脂粒子を得た。なお、造粒時に気泡調整剤として、前記ポリエチレ

ン100重量部に対して0.5重量部のタルクを添加した。

(スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子の作製)

内容積100リットルのオートクレーブに純水40kg、分散剤としてピロリン酸マグネシウム200g、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ20g
5 を加えて水性媒体とし、上記ポリエチレン系樹脂粒子8kgを懸濁させ、回転数150rpmで攪拌した。

これにスチレンモノマー16kg(ポリエチレン100重量部に対して200重量部)と重合開始剤として、*t*-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキシルカーボネート(TBPOEHC)48g(スチレンモノマー100重量
10 部に対して0.3重量部)を含んだ混合液を加え、60℃の温度で60分間放置し、ポリエチレン系樹脂中にスチレンモノマーを含浸させた。

更に、119℃に昇温し3時間重合させた。スチレンモノマーの重合転化率が85%に達した後、119℃の温度で、スチレンモノマー16kg(ポリエチレン100重量部に対して200重量部)と重合開始剤として*t*-ブチルパーオキシベンゾエート(TBPPB)48g(スチレンモノマー100
15 重量部に対して0.3重量部)を含んだ混合液を3時間かけて加えることで、ポリエチレン内部にスチレンモノマーを含浸させながら重合を行った。その後、140℃の温度に昇温して2時間維持し、残存モノマーを強制重合させて減少させた後、冷却してスチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子を取り出
20 した。

ゲル分率を測定したところ、7.2重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は22.2重量%であり、重合スラリー中に含まれる粉末量は0.7重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約32万であった。

(スチレン改質ポリエチレン系発泡性樹脂粒子の作製及びその発泡性・成形性評価)
25

- 内容積 50 リットルの耐圧で密閉可能な V 型ブレンダーに上記スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子 20 kg、トルエン 400 g を投入し、密閉してから回転させブタン (n-ブタン:i-ブタン=7:3、体積比、以下同じ) 2800 g を圧入した。そして、70°C の温度に昇温して 4 時間維持して
- 5 ブタンを含浸させた後、冷却してスチレン改質ポリエチレン系発泡性樹脂粒子を取り出した。

- 取り出した発泡性樹脂粒子は、直ちに水蒸気で嵩密度 33 kg/m^3 に予備発泡させた。約 24 時間後、この予備発泡粒子を金型内に充填し、蒸気により加熱して予備発泡粒子を発泡させながら、発泡粒子同士を熱融着させ、
- 10 密度 33 kg/m^3 の発泡成形体を得た。得られた発泡成形体の圧縮強度は 40 N/cm^2 であり、落球衝撃値は 85 cm と高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は 0.4% であった。

実施例 2

- 重合温度を 121°C としたこと以外は、実施例 1 と同様に重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。
- 15

ゲル分率を測定したところ、26.5 重量% であった。ゲル分中のポリスチレン量は 31.9 重量% であり、重合スラリー中に含まれる粉末量は 0.8 重量% であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 31 万であった。

- 得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m^3 、発泡成形体の密度は 33 kg/m^3 であり、圧縮強度は 42 N/cm^2 であり、落球衝撃値は 95 cm と高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は 0.3% であった。
- 20

実施例 3

- 重合温度を 122°C としたこと以外は、実施例 1 と同様に重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。
- 25

ゲル分率を測定したところ、33.5重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は20.9重量%であり、重合スラリー中に含まれる粉末量は0.7重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約30万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33 kg/m³、発泡成形体の密度は33 kg/m³であり、圧縮強度は44 N/cm²であり、落球衝撃値は95 cmと高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.2%であった。

実施例 4

重合温度を123°Cとしたこと以外は、実施例1と同様に重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

ゲル分率を測定したところ、20.8重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は22.1重量%であり、重合スラリー中に含まれる粉末量は0.6重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約29万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33 kg/m³、発泡成形体の密度は33 kg/m³であり、圧縮強度は42 N/cm²であり、落球衝撃値は90 cmと高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.3%であった。

実施例 5

重合温度を125°Cとしたこと以外は、実施例1と同様に重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

ゲル分率を測定したところ、5.8重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は34.5重量%であり、重合スラリー中に含まれる粉末量は0.5重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約28万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33 kg/m³、発泡成形体の密度は33 kg/m³であり、圧縮強度は40 N/cm²であり、落球衝撃値は85 cm

mと高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.4%であった。

実施例 6

内容積100リットルのオートクレーブに純水40kg、分散剤としてピ
5 ロリン酸マグネシウム200g、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ20g
を加えて水性媒体とし、実施例1で得たポリエチレン系樹脂粒子4.4kg
を懸濁させ、回転数150rpmで攪拌した。

これにスチレンモノマー13.2kg（ポリエチレン100重量部に対し
て300重量部）とTBPOEHC39.6g（スチレンモノマー100重
10 量部に対して0.3重量部）を含んだ混合液を加え、60℃の温度で60分
間放置し、ポリエチレン系樹脂中にスチレンモノマーを含浸させた。

その後、122℃に昇温し3時間重合させた。スチレンモノマーの重合転
化率が85%に達した後、122℃の温度で、スチレンモノマー22.4k
g（ポリエチレン100重量部に対して500重量部）とTBPB67.2
15 g（スチレンモノマー100重量部に対して0.3重量部）を含んだ混合液
を5時間かけて加えることで、ポリエチレン内部にスチレンモノマーを含浸
させながら重合を行った。その後、140℃の温度に昇温して2時間維持し
、残存モノマーを強制重合させて減少させた後、冷却してスチレン改質ポリ
エチレン系樹脂粒子を取り出した。

20 ゲル分率を測定したところ、38.5重量%であった。ゲル分中のスチレ
ン量は21.3重量%であり、重合スラリー中に含まれる粉末量は0.8重
量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約30万であった。

得られた樹脂粒子を用いること以外は実施例1と同様にして嵩密度33k
g/m³の予備発泡粒子、密度33kg/m³の発泡成形体を得た。得られた
25 成形体の圧縮強度は48N/cm²であり落球衝撃値は85cmと高く、強

度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.2%であった。

実施例7

内容積100リットルのオートクレーブに純水40kg、分散剤としてピロリン酸マグネシウム200gドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ20gを加えて水性媒体とし、実施例1で得られたポリエチレン系樹脂8.0kgを懸濁させ、回転数150rpmで攪拌した。

これにスチレンモノマー8.0kg（ポリエチレン100重量部に対して100重量部）とTBPB24.0g（スチレンモノマー100重量部に対して0.3重量部）を含んだ混合液を加え、60℃で60分間放置して、ポリエチレン系樹脂粒子中にスチレンモノマーを含浸させた後、119℃に昇温して3時間重合させた。スチレンモノマーの重合転化率が85%に達した後、121℃の温度でスチレンモノマー24.0kg（ポリエチレン100重量部に対して300重量部）とTBPB27.0g（スチレンモノマー100重量部に対して0.3重量部）を含んだ混合液を4時間かけて加えることで、ポリエチレン内部にスチレンを含浸させながら重合を行った。その後、140℃に昇温して2時間維持し、残存モノマーを強制重合させて減少させた後、冷却してスチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子を得た。この後、実施例1と同様にして予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は7.2重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は25.0重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は0.5重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約30万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33kg/m³、発泡成形体の密度は33kg/m³であり、圧縮強度は43N/cm²であり、落球衝撃値は85cmと高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.4%であった。

実施例 8

第1の重合温度を126℃とし、第1の重合開始剤にDCPを用いたこと以外は、実施例7と同様にして重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

- 5 得られた樹脂粒子のゲル分率は3.5重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は22.8重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は0.5重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約30万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33kg/m³、発泡成形体の密度は33kg/m³であり、圧縮強度は42N/cm²であり、落球衝撃値は85cmと高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.4%であった。

実施例 9

- 第1の重合温度を123℃、第2の重合温度を112℃とし、第2の重合開始剤にトリーブチルペルオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート(TBPOTMH)を用いたこと以外は、実施例7と同様にして重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

- 20 得られた樹脂粒子のゲル分率は3.2重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は24.4重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は0.5重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約34万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33kg/m³、発泡成形体の密度は33kg/m³であり、圧縮強度は43N/cm²であり、落球衝撃値は85cmと高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.3%であった。

第1の重合温度を123℃、第2の重合温度を130℃とし、第2の重合開始剤にDCPを用いたこと以外は、実施例7と同様にして重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は3.8重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は24.2重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は0.6重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約24万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33kg/m³、発泡成形体の密度は33kg/m³であり、圧縮強度は43N/cm²であり、落球衝撃値は85cmと高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.4%であった。

実施例11

内容積100リットルのオートクレーブに純水40kg、分散剤としてピロリン酸マグネシウム200g、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ20gを加えて水性媒体とし、実施例1で得られたポリエチレン系樹脂粒子8.0kgを懸濁させ、回転数150rpmで撹拌した。

これにスチレンモノマー8.0kg（ポリエチレン100重量部に対して100重量部）とTBPB48.0g（スチレンモノマー100重量部に対して0.6重量部）を含んだ混合液を加え、60℃で60分間放置して、ポリエチレン系樹脂粒子中にスチレンモノマーを含浸させた後、120℃に昇温して3時間重合させた。

スチレンモノマーの重合転化率が90%に達した後、120℃の温度でスチレンモノマー24.0kg（ポリエチレン100重量部に対して300重量部）とTBPB144.0g（スチレンモノマー100重量部に対して0.6重量部）を含んだ混合液を4時間かけて加え、ポリエチレン内部にスチレンを含浸させながら重合を行った。その後140℃に昇温して2時間維持

し、残存モノマーを強制重合させて減少させた後、冷却してスチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子を得た。この後、実施例 1 と同様に予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は 19.6 重量%であった。ゲル分中のポリ
5 スチレン量は 25.0 重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は 0.7 重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 26 万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m^3 、発泡成形体の密度は 33 kg/m^3 であり、圧縮強度は 40 N/cm^2 であり、落球衝撃値は 90 cm
10 高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は 0.3% であった。

実施例 1 2

第 1 及び第 2 の重合時の重合開始剤の量を 0.3 重量部とし、重合転化率を 95% としたこと以外は、実施例 1 1 と同様に重合を進め、スチレン改質
ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

15 ゲル分率を測定したところ、18 重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は 23.3 重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は 0.3 重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 32 万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m^3 、発泡成形体の密度は 33 kg/m^3 であった。圧縮強度は 46 N/cm^2 であり、落球衝撃値は 95
20 cm と高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は 0.2% であった。

実施例 1 3

内容積 100 リットルのオートクレーブに純水 40 kg、分散剤としてピロリン酸マグネシウム 200 g、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ 20 g

を加えて水性媒体とし、実施例 1 で得られたポリエチレン系樹脂粒子 8.0 kg を懸濁させ、回転数 150 rpm で攪拌した。

これにスチレンモノマー 8.0 kg (ポリエチレン 100 重量部に対して 100 重量部) と TBPB 19.20 g (スチレンモノマー 100 重量部に対して 0.24 重量部) を含んだ混合液を加え、60℃で 60 分間放置して、ポリエチレン系樹脂粒子中にスチレンモノマーを含浸させた。その後、120℃に昇温して 3 時間重合させた。スチレンモノマーの重合転化率が 90% に達した後、120℃の温度でスチレンモノマー 24.0 kg (ポリエチレン 100 重量部に対して 300 重量部) と TBPB 57.6 g (スチレンモノマー 100 重量部に対して 0.24 重量部) を含んだ混合液を 4 時間かけて加えることで、ポリエチレン内部にスチレンを含浸させながら重合を行った。その後 140℃に昇温して 2 時間維持し、残存モノマーを強制重合させて減少させた後、冷却してスチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子を得た。この後、実施例 1 と同様にして予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は 17.5 重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は 24.6 重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は 0.5 重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 32 万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m³、発泡成形体の密度は 33 kg/m³であり、圧縮強度は 46 N/cm²であり、落球衝撃値は 95 cm であった。また、加熱寸法変化率は 0.2%であった。

比較例 1

重合温度を 117℃としたこと以外は、実施例 1 と同様に重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

ゲル分率を測定したところ、0.3 重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は、26.6 重量%であった。重合スラリー中に含まれる粉末量は 0

。 5 重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 33 万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m^3 、発泡成形体の密度は 33 kg/m^3 であり、圧縮強度は 36 N/cm^2 であり、落球衝撃値は 80 cm であり、加熱寸法変化率は 0.8% であった。

比較例 2

重合温度を 130°C とし、重合開始剤をジクミルパーオキサイド (DCP) としたこと以外は、実施例 1 と同様に重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

10 ゲル分率を測定したところ、 0.8 重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は、 25.0 重量%であり、重合スラリー中に含まれる粉末量は 0.8 重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 24 万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m^3 、発泡成形体の密度は 33 kg/m^3 であり、圧縮強度は 38 N/cm^2 であり、落球衝撃値は 80 cm と高く、強度に優れたものであったが、加熱寸法変化率は 0.7% であった。

比較例 3

重合転化率が 60% に達した時に追加のスチレンモノマーを添加すること以外は実施例 1 と同様に重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

ゲル分率を測定したところ、 5.6 重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は 21.4 重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は 1.6 重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 32 万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m^3 、発泡成形体の密度は 33 kg/m^3 であった。また、重合がスムーズに行われなかったため、ポリ

スチレンの重合体粉末の発生が多く、発泡粒子の融着性が低下したため、圧縮強度は 38 N/cm^2 であり、落球衝撃値は 60 cm であった。また、加熱寸法変化率は 0.8% であった。

比較例 4

- 5 第1の重合温度を 117°C 、第2の重合温度を 121°C としたこと以外は、実施例7と同様にして重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は 1.6 重量% であった。ゲル分中のポリスチレン量は 25.0 重量% であり、重合スラリーに含まれる粉末量は 0.5 重量% であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 30 万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m^3 、発泡成形体の密度は 33 kg/m^3 であり、圧縮強度は 38 N/cm^2 であり、落球衝撃値は 80 cm であった。また、加熱寸法変化率は 0.7% であった。

比較例 5

- 15 第1の重合温度を 128°C とし、第1の重合開始剤に DCP を用いたこと以外は、実施例7と同様にして重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は 1.8 重量% であった。ゲル分中のポリスチレン量は 25.0 重量% であり、重合スラリーに含まれる粉末量は 0.6 重量% であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 30 万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m^3 、発泡成形体の密度は 33 kg/m^3 であり、圧縮強度は 40 N/cm^2 であり、落球衝撃値は 80 cm であった。また、加熱寸法変化率は 0.7% であった。

比較例 6

- 25 第1の重合温度を 123°C 、第2の重合温度を 110°C とし、第2の重合

開始剤にTBPO・TMHを用いたこと以外は、実施例7と同様にして重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は2.6重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は25.0重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は0.5重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約36万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33kg/m³、発泡成形体の密度は33kg/m³であり、圧縮強度は37N/cm²であり、落球衝撃値は50cmであった。また、加熱寸法変化率は0.4%であった。

10 比較例7

第1の重合温度を123℃、第2の重合温度を132℃とし、第2の重合開始剤にDCPを用いたこと以外は、実施例7と同様にして重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は1.8重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は24.4重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は0.6重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約22万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33kg/m³、発泡成形体の密度は33kg/m³であり、圧縮強度は40N/cm²であり、落球衝撃値は80cmであった。また、加熱寸法変化率は0.7%であった。

20 比較例8

内容積100リットルのオートクレーブに純水40kg、分散剤としてピロリン酸マグネシウム200g、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ20gを加えて水性媒体とし、実施例1で得られたポリエチレン系樹脂粒子8.0kgを懸濁させ、回転数150rpmで攪拌した。これにスチレンモノマーを32.0kg（ポリエチレン100重量部に対して400重量部）とTB

- P B 9 6 g (スチレンモノマー 1 0 0 重量部に対して 0 . 3 重量部) を含んだ混合液を加え、6 0 °C で 6 0 分間放置して、ポリエチレン系樹脂粒子中にスチレンモノマーを含浸させた後、1 2 1 °C に昇温して 5 時間重合させた。その後、1 4 0 °C に昇温して 2 時間維持し、残存モノマーを強制重合させて
- 5 減少させた後、冷却してスチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子を得た。

ゲル分率を測定したところ、1 . 7 重量% であった。ゲル分中のポリスチレン量は 2 0 . 6 重量% であり、重合スラリーに含まれる粉末量は 1 . 8 重量% であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 3 2 万であった。

- 重合スラリーに含まれる粉末量が多く、重合体粉末が融着性を阻害するため、良好な予備発泡粒子及び発泡成形品を得ることができなかった。
- 10

比較例 9

第 1 及び第 2 の重合時の重合開始剤の量を 0 . 3 重量部とし、重合転化率を 7 5 % としたこと以外は、実施例 1 1 と同様に重合を進め、スチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

- 15 ゲル分率を測定したところ、7 . 2 重量% であった。ゲル分中のポリスチレン量は 2 2 . 2 重量% であった。また、過剰なスチレンモノマーが単独もしくはポリエチレン系樹脂粒子表面で重合するため、重合体粉末の発生が非常に多く、重合スラリーに含まれる粉末量は 1 . 9 重量% であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約 3 2 万であった。

- 20 得られた予備発泡粒子の嵩密度は 33 kg/m^3 、発泡成形体の密度は 33 kg/m^3 であった。圧縮強度は 45 N/cm^2 であった。また、ポリスチレンの重合体粉末の発生が多く、発泡粒子の融着性が低下したため、落球衝撃値は 4 0 c m と低いものであった。また、加熱寸法変化率は 0 . 4 % であった。

- 25 実施例 1 ~ 1 3 及び比較例 1 ~ 9 の原料比及び重合条件を表 1 に、ゲル分

率、ポリスチレン量、粉末量、ポリスチレン樹脂成分の分子量、圧縮強度、落球衝撃値及び加熱寸法変化率を表2にまとめて示す。

表1

		PE/PS (1段+2段)	重合 収化 率 (%)	重合温度 (1段/2段) (℃)	重合開始剤 (1段/2段)	開始剤量 (1段/2段) (重量%)
実施例	1	100/400(200+200)	85	119/119	TPOEHC/TBPB	0.3/0.3
	2	100/400(200+200)	85	121/121	TPOEHC/TBPB	0.3/0.3
	3	100/400(200+200)	85	122/122	TPOEHC/TBPB	0.3/0.3
	4	100/400(200+200)	85	123/123	TPOEHC/TBPB	0.3/0.3
	5	100/400(200+200)	85	125/125	TPOEHC/TBPB	0.3/0.3
	6	100/800(300+500)	85	122/122	TBPOEHC/TBPB	0.3/0.3
	7	100/400(100+300)	85	119/121	TBPB/TBPB	0.3/0.3
	8	100/400(100+300)	85	126/121	DCP/TBPB	0.3/0.3
	9	100/400(100+300)	85	123/112	TBPB/TBPOTMH	0.3/0.3
	10	100/400(100+300)	85	123/130	TBPB/DCP	0.3/0.3
	11	100/400(100+300)	90	120/120	TBPB/TBPB	0.6/0.6
	12	100/400(100+300)	95	120/120	TBPB/TBPB	0.3/0.3
	13	100/400(100+300)	85	120/120	TBPB/TBPB	0.24/0.24
比較例	1	100/400(200+200)	85	117/117	TPOEHC/TBPB	0.3/0.3
	2	100/400(200+200)	85	130/130	DCP/DCP	0.3/0.3
	3	100/400(200+200)	60	119/119	TPOEHC/TBPB	0.3/0.3
	4	100/400(100+300)	85	117/121	TBPB/TBPB	0.3/0.3
	5	100/400(100+300)	85	128/121	DCP/TBPB	0.3/0.3
	6	100/400(100+300)	85	123/110	TBPB/TBPOTMH	0.3/0.3
	7	100/400(100+300)	85	123/132	TBPB/DCP	0.3/0.3
	8	100/400	—	121	TBPB	0.3
	9	100/400(200+200)	75	120/120	TBPB/TBPB	0.3/0.3

表 2

		ゲル分率 (重量%)	PS 量 (重量%)	粉末量 (重量%)	分子量 (万)	圧縮強度 (N/cm ²)	落球 衝撃値 (cm ²)	加熱寸法 変化率 (%)
実施例	1	7.2	22.2	0.7	約 32	40	85	0.4
	2	26.5	21.9	0.8	約 31	42	95	0.3
	3	33.5	20.9	0.7	約 30	44	95	0.2
	4	20.8	22.1	0.6	約 29	42	90	0.3
	5	5.8	34.5	0.5	約 28	40	85	0.4
	6	38.5	21.3	0.8	約 30	48	85	0.2
	7	7.2	25.0	0.5	約 30	43	85	0.4
	8	3.5	22.8	0.5	約 30	42	85	0.4
	9	3.2	24.4	0.5	約 34	43	85	0.3
	10	3.8	24.2	0.6	約 24	43	85	0.4
	11	19.6	25.0	0.7	約 26	40	90	0.4
	12	18	23.3	0.3	約 32	46	95	0.3
	13	17.5	24.6	0.5	約 32	46	95	0.2
比較例	1	0.3	26.6	0.5	約 33	36	80	0.8
	2	0.8	25.0	0.8	約 24	38	80	0.7
	3	5.6	21.4	1.6	約 32	38	60	0.8
	4	1.6	25.0	0.5	約 30	38	80	0.7
	5	1.8	25.0	0.6	約 30	40	80	0.7
	6	2.6	25.0	0.5	約 36	37	50	0.4
	7	1.8	24.4	0.6	約 22	40	80	0.7
	8	1.7	20.6	1.8	約 32	—	—	—
	9	7.2	22.2	1.9	約 32	45	40	0.4

実施例 14

- 実施例 1 とは融点の異なる直鎖状低密度ポリエチレン（エチレン・ブテン
5 共重合体：メルトインデックス 0.7 g/10分 密度 0.922/m
1 融点 121℃）を用いたこと以外は、実施例 1 と同様にしてポリエチ
レン系樹脂粒子を得た。

内容積 100 リットルのオートクレーブに純水 40 kg、分散剤としてピ
ロリン酸マグネシウム 200 g ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ 20 g を

加えて水性媒体とし、ポリエチレン系樹脂粒子 8.0 kg を懸濁させ、回転数 150 rpm で攪拌した。

これにスチレンモノマー 8.0 kg (ポリエチレン 100 重量部に対して 100 重量部) と TBPB 24.0 g (スチレンモノマー 100 重量部に対して 0.3 重量部) を含んだ混合液を加え、60℃で60分間放置して、ポリエチレン系樹脂粒子中にスチレンモノマーを含浸させた。その後、118℃に昇温して3時間重合させた。

スチレンモノマーの重合転化率が90%に達した後、118℃の温度でスチレンモノマー 24.0 kg (ポリエチレン 100 重量部に対して 300 重量部) と TBPB 72.0 g (スチレンモノマー 100 重量部に対して 0.3 重量部) を含んだ混合液を4時間かけて加えることで、ポリエチレン内部にスチレンを含浸させながら重合を行った。その後140℃に昇温して2時間維持し、残存モノマーを強制重合させて減少させた後、冷却してスチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子を得た。この後、実施例1と同様にして予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は29.8重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は24.2重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は0.5重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約32万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33 kg/m³、発泡成形体の密度は33 kg/m³であり、圧縮強度は43 N/cm²であり、落球衝撃値は90 cmと高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.2%であった。

実施例14の原料比、重合条件、粉末量、ゲル分率、ポリスチレン量及びポリスチレン樹脂成分の分子量、落球衝撃値、圧縮強度及び加熱寸法変化率を表3にまとめて示す。

表 3

PE/PS(1 段+2 段)	100/400(100/300)
重合温度(1 段/2 段)(°C)	118/118
重合転化率(%)	90
重合開始剤(1 段/2 段)	TEPB/TEPB
開始剤量(1 段/2 段)(重量%)	0.3/0.3
ゲル分率(%)	29.8
PS 量(重量%)	24.2
粉末量(重量%)	0.5
分子量(万)	約 32
落球衝撃値(cm ¹)	90
圧縮強度(N/cm ¹)	43
加熱寸法変化率(%)	0.2

上記表 3 から、ポリエチレン系樹脂の融点を異ならせても、耐衝撃性、剛性、耐熱性に優れた発泡成形体を得られることが分かる。

5 実施例 15

内容積 100 リットルのオートクレーブに純水 40 kg、分散剤としてピロリン酸マグネシウム 200 g、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ 20 g を加えて水性媒体とし、実施例 1 で得られたポリエチレン系樹脂粒子 8.0 kg を懸濁させ、回転数 150 rpm で攪拌した。

- 10 これにスチレンモノマー 3.2 kg (ポリエチレン 100 重量部に対して 40 重量部) と DCP 9.6 g (スチレンモノマー 100 重量部に対して 0.3 重量部) を含んだ混合液を加え、60°C で 60 分間放置して、ポリエチレン系樹脂粒子中にスチレンモノマーを含浸させた後、126°C に昇温して 3 時間重合させた。

- 15 スチレンモノマーの重合転化率が 90% に達した後、122°C の温度でスチレンモノマー 28.6 kg (ポリエチレン 100 重量部に対して 358 重量部) と α -メチルスチレン 0.2 kg (ポリエチレン 100 重量部に対し

て2重量部)とTBPB 86.4g(スチレンモノマー100重量部に対して0.3重量部)を含んだ混合液を5時間かけて加えることで、ポリエチレン内部にスチレンを含浸させながら重合を行った。その後140℃に昇温して2時間維持し、残存モノマーを強制重合させて減少させた後、冷却してスチレン改質ポリエチレン系樹脂粒子を得た。この後、実施例1と同様にして予備発泡粒子及び発泡成形体を得た。

得られた樹脂粒子のゲル分率は30.6重量%であった。ゲル分中のポリスチレン量は25.0重量%であり、重合スラリーに含まれる粉末量は0.8重量%であった。ポリスチレン樹脂成分の分子量は、約30万であった。

得られた予備発泡粒子の嵩密度は33kg/m³、発泡成形体の密度は33kg/m³であり、圧縮強度は42N/cm²であり、落球衝撃値は90cmと高く、強度に優れたものであった。また、加熱寸法変化率は0.2%であった。

実施例15の原料比、重合条件、粉末量、ゲル分、ポリスチレン量及びポリスチレン樹脂成分の分子量、落球衝撃値、圧縮強度及び加熱寸法変化率を表4にまとめて示す。

表4

PE/PS(1段+2段)	100/400(40/360)
重合温度(1段/2段)(℃)	126/122
重合転化率(%)	90
重合開始剤(1段/2段)	DCP/TBPB
開始剤量(1段/2段)(重量%)	0.3/0.3
ゲル分率(%)	30.6
PS量(重量%)	25.0
粉末量(重量%)	0.8
分子量(万)	約30
落球衝撃値(cm ¹)	90
圧縮強度(N/cm ¹)	42
加熱寸法変化率(%)	0.2

上記表 4 から、2 種のスチレンモノマーの混合物を使用しても、耐衝撃性、剛性、耐熱性に優れた発泡成形体を得られることが分かる。

- 5 以上のように、本発明によれば、ポリエチレン系樹脂粒子にスチレンモノマーを含浸重合させる際、重合開始剤の選択及び重合温度を制御することにより、ゲル分率を制御し、耐衝撃性、剛性、耐熱性等の物性を満足するスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系樹脂発泡粒子を得ることができる。

請求の範囲

1. 分散剤を含む水性懸濁液中に、無架橋で直鎖状の低密度ポリエチレン系樹脂粒子 100 重量部と、スチレン系モノマー 30～300 重量部と、前記スチレン系モノマー 100 重量部に対して 0.1～0.9 重量部の重合開始

5 剤とを分散させる工程と、

前記スチレン系モノマーが実質的に重合しない温度に加熱して前記スチレン系モノマーを前記低密度ポリエチレン樹脂粒子に含浸させる工程と、

前記低密度ポリエチレン系樹脂粒子の融点を $T^{\circ}\text{C}$ としたとき、 $-(T-8)^{\circ}\text{C}$ を超え、かつ $(T+1)^{\circ}\text{C}$ 未満の温度で、前記スチレン系モノマーの第 1
10 の重合を行う工程と、

重合転化率が 80～99.9% に達したときに、スチレン系モノマーと、スチレン系モノマー 100 重量部に対して 0.1～0.9 重量部の重合開始剤とを加え、前記ポリエチレン系樹脂粒子の融点を $T^{\circ}\text{C}$ としたとき、 $(T-15)^{\circ}\text{C}$ を超え、かつ $(T+5)^{\circ}\text{C}$ 未満の温度で、前記スチレン系モノマー
15 の第 2 の重合を行う工程（但し、低密度ポリエチレン系樹脂粒子 100 重量部に対して、第 1 の重合と第 2 の重合で使用するスチレン系モノマーの合計が 300 重量部を超え 1000 重量部以下）と、

重合中もしくは重合終了後に揮発性発泡剤を含浸させる工程を、この順で含むことにより、全樹脂成分中に 2～40 重量% のグラフト重合体からなる
20 ゲル分を含むスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子を製造する方法。

2. 前記第 2 の重合が、 $(T-8)^{\circ}\text{C}$ を超え、かつ $(T+1)^{\circ}\text{C}$ 未満の温度範囲で行われる請求項 1 に記載のスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子の製造方法。

25 3. 前記直鎖状の低密度ポリエチレン系樹脂粒子が、粒子の長さを L 、平

均径をDとした場合の L/D が0.6～1.6である円筒状ないしは略球状であり、平均粒子径が0.2～1.5 mmである請求項1に記載のスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子の製造方法。

4. 無架橋で直鎖状の低密度ポリエチレン系樹脂成分100重量部に対し
- 5 て、300重量部を超え1000重量部以下のスチレン系樹脂成分を含有する基材樹脂と揮発性発泡剤とを含み、前記低密度ポリエチレン系樹脂成分と前記ポリスチレン系樹脂成分とのグラフト重合体からなるゲル分が該基材樹脂中に2～40重量%含まれているスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子。
- 10 5. 請求項1に記載の製造方法によって得られたスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子。
6. 請求項4又は5に記載のスチレン改質直鎖状低密度ポリエチレン系発泡性樹脂粒子を予備発泡させて得られた嵩密度20～200 kg/m³の予備発泡粒子。
- 15 7. 請求項6に記載の予備発泡粒子を発泡成形させて得られた密度20～200 kg/m³の発泡成形体。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/003854

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C08J9/16, 9/232

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C08J9/16-9/22

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 1-284536 A (Kaneka Corp.), 15 November, 1989 (15.11.89), Full text (Family: none)	1-7
A	JP 52-76372 A (Japan Styrene Paper Co., Ltd.), 27 June, 1977 (27.06.77), Full text (Family: none)	1-7
A	JP 50-127965 A (BASF AG.), 08 October, 1975 (08.10.75), Full text & DE 2413321 A & FR 2264841 A	1-7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
24 May, 2004 (24.05.04)

Date of mailing of the international search report
08 June, 2004 (08.06.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/003854

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 62-69642 A (Japan Styrene Paper Co., Ltd.), 16 March, 1987 (16.03.87), Full text (Family: none)	1-7

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08J9/16, 9/232

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08J9/16-9/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 1-284536 A (鐘淵化学工業株式会社) 1989. 11. 15, 全文 (ファミリーなし)	1-7
A	JP 52-76372 A (日本スチレンペーパー株式会社) 1977. 06. 27, 全文 (ファミリーなし)	1-7
A	JP 50-127965 A (バスフ・アクチエンゲゼルシャフ ト) 1975. 10. 08, 全文 & DE 2413321 A & FR 2264841 A	1-7

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24. 05. 2004

国際調査報告の発送日

08. 6. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

内田 靖恵

4 J

9553

電話番号 03-3581-1101 内線 3456

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 62-59642 A (日本スチレンペーパー株式会社) 1987. 03. 16, 全文 (ファミリーなし)	1-7